


检验检测报告

TEST REPORT

(电子版)


 防伪查询网址Verification
 website : www.gttc.net.cn
 防伪码Verification Code :
GWEW-3409-34


No:200104885

共4页 第1页

委托单位 Sample Description	广州豪源供应链有限公司 Rich Resource Global Supply Chain (Guangzhou) CO.,LTD 地址: 广州市白云区人和镇矮岗成岗路188号豪源大厦 Address: Haoyuan building, No.188, Chenggang Road, aigang, Renhe Town, Baiyun District, Guangzhou				
客户认定信息 Product information	口罩 KN95 Folding Face Mask 65个 65 PCS 颜色Colour: 白 White 型号Model/规格Specification/登记Grade: HY-95 -----				
检验性质 Inspection nature	委托检测 Entrusted testing	样品受理/测试开始日期 Test Period	2020-05-05	报告签发日期 Test Issue Date	2020-05-22
判定依据 Judgment Basis	GB 2626-2006				
综合检验结论 Test Conclusion	---				
检验检测结果 Test Conclusion	检验检测项目 Test Items	判定依据 Judgment basis	判定 Conclusion		
	视野 View	GB 2626-2006	符合 Conformity		
	NaCl颗粒物过滤效率 Filtration efficiency of NaCl particles	GB 2626-2006	符合 Conformity		
	吸气阻力 Inspiratory resistance	GB 2626-2006	符合 Conformity		
	呼气阻力 Expiratory resistance	GB 2626-2006	符合 Conformity		
	可燃性 Flammability	GB 2626-2006	符合 Conformity		
	外观检查[2个] Visual inspection [2PCS]	GB 2626-2006	符合 Conformity		
备注 Remarks	外观检查项目暂未获得CNAS认可。 本报告中检验检测项目均在相应标准规定的环境条件下进行（有注明的除外）。 复印件、副本未重新加盖报告书确认章无效。 本报告检验检测地址为广州市番禺区珠江路1号。 The copy and the copy are invalid without stamping the confirmation seal of the report. The test address of this report is No.1 Zhujiang Road, Panyu District, Guangzhou.				



签发: 刘圆 工程师




样品图片

Sample picture

(电子版)

No:200104885

共 4 页 第2页



检验检测报告附页 (电子版)

Inspection and test report

No:200104885

共 4 页 第3页

检验检测项目 Test Items (计量单位) [样品识别]	测试方法 Test Method	标准值及允差 Standard value	检验检测结果 Test Conclusion	判定 Conclusion	备注
●视野(°) View(°)	GB 2890-2009 6.8	≥60	70	符合 Conformity	
NaCl颗粒物过滤效率(%) Filtration efficiency of NaCl particles	GB 2626-2006 6.3 空气流量:85L/min Air flow:85L/min 气溶胶颗粒:NaCl Aerosol Particle:NaCl 气溶胶浓度:15mg/ Aerosol concentration:15mg/ 温度:23.0℃ Temperature:23.0℃ 湿度:35.2% Humidity:35.2%	过滤效率:Filtration efficiency ≥95.0 (KN95)	过滤效率: Filtration efficiency: 未处理样品: Untreated sample: 1# 98.62 2# 98.77 3# 98.68 4# 98.71 5# 99.102 6# 98.60 7# 98.77 8# 98.32 9# 98.57 10# 98.71 温湿度预处理后样品 Pretreatment sample: 1# 98.31 2# 98.23 3# 98.41 4# 98.50 5# 97.89	符合 Conformity	
●吸气阻力(Pa) Inspiratory resistance	GB 2626-2006 6.5 头模: 中号 Head mould: medium	≤350	未处理样品: Untreated samples: 1# 110.6 2# 112.4 预处理样品: Pretreatment sample: 1# 108.1 2# 106.3	符合 Conformity	
●呼气阻力(Pa) Expiratory resistance	GB 2626-2006 6.6 头模: 中号 Head mould: medium	≤250	未处理样品: Untreated samples: 1# 88.9 2# 90.7 预处理样品: Pretreatment sample: 1# 93.3 2# 95.1	符合 Conformity	
●可燃性(s) Flammability	GB 2626-2006 6.15	续燃时间 Afterflame time ≤5	续燃时间 Afterflame time 未处理样品 Untreated samples: 1# 0.0 2# 0.0 温湿度预处理后样品 Pretreatment sample: 3# 0.0 4# 0.0	符合 Conformity	
●外观检查[2个] Visual inspection [2PCS]	GB 2626-2006 6.1	按标准5.2条要求 According to 5.2 of the standard	符合要求 Meet the requirements	符合 Conformity	



检验检测报告附页

Inspection and test report

(电子版)

No:200104885

共 4 页 第4页

备注 Remark

(本栏空白)



—— 本报告结束 ——

—— END ——